

PACTAN[®] 7078

**1-komponentige Silikonmasse
standfest, neutral vernetzend
für den industriellen Einsatz**

**1-component product based on silicone
non-sagging, neutral curing
for industrial applications**

Anwendungsbereich:

1K-Silikonmasse für spezielle Kleb- und Dichtzwecke, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Das Material wird für die Verklebung von thermisch hoch beanspruchten Teilen wie z.B. Innenscheiben von Backöfen sowie für andere Kleb- und Dichtzwecke insbesondere im Herdbereich eingesetzt.

Materialeigenschaften:

PACTAN 7078 ist ein 1-komponentiges, standfestes Material auf Basis Silikon. Die Verfestigung erfolgt durch eine chemische Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Dabei wird Methylisobutylketoxim freigesetzt. Nach Abschluss der Vernetzung ist das Produkt geruchlos. Neben einer sehr guten Alterungs- und Witterungsbeständigkeit weist das Material auch eine gute chemische Resistenz auf.

Applications:

1-component silicone-based product for specific gluing and sealing purposes that require a high temperature resistance. The material is used for bonding and sealing of parts with high temperature load e.g. inner door glass of oven as well as for other bonding and sealing purposes especially on ovens and ranges.

Properties:

PACTAN 7078 is a 1-component, non-sagging material based on silicone. Curing takes place by a chemical reaction with humidity from the air while Methylisobutylketoxime is released. After curing the product is inodorous. The product is fast to light, resistant to ageing and ozone and reveals a very good chemical resistance.

Technische Daten:

Farbe	: schwarz
Spez. Gewicht nach DIN 53479	: 1,10 g/cm ³
Konsistenz	: pastös, standfest
Verarbeitungstemperatur	: + 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	: bis 250°C
Hautbildungszeit (bei 23°C/50 % r.F.)	: 15 Min.
Vernetzungsspaltprodukt	: Methylisobutylketoxim
Härte (Shore-A) nach DIN 53505	: 34°
Zugfestigkeit / Bruchdehnung (Querschnitt 750 mm ² , Dicke 1,5 mm)	: 1,0 MPa / 190 %
Gelistet nach UL94	: File No. 107866

Technical Data:

Color	: black
Spec. gravity acc. to DIN 53479	: 1,10 g/cm ³
Composition	: pasty, non-sagging
Processing temperature	: + 5°C up to + 40°C
Temperature resistance	: up to 250°C
Film formation (at 23°C/50 % r.h.)	: 15 min.
By-product of curing	: Methylisobutylketoxime
Hardness (Shore-A) acc. DIN 53505	: 34°
Tensile strength / Tensile elongation at break (cross section 750 mm ² , layer thickness 1,5 mm)	: 1,0 MPa / 190 %
Listing according to UL94	: File No. 107866

Lieferform:

310 ml Kartuschen / 25 Stück im Karton
400 ml Schlauchbeutel / 25 Stück im Karton
20 l Hobbocks
200 l Fässer
andere Gebindegrößen auf Anfrage

Packaging:

310 ml cartridges / 25 pcs. per carton
400 ml foil-packs / 25 pcs. per carton
20 l pails
200 l drums
other sized containers upon request

Mindesthaltbarkeit:

Bis zu 12 Monaten in trockenen Räumen bei +5°C bis +25°C in ungeöffneten Gebinden.

Shelf-life:

Up to 12 months in dry rooms between +5°C and +25°C in unopened containers.



Temperaturverhalten:

Während der Aushärtung darf PACTAN 7078 einer Temperatur von max. 40°C ausgesetzt werden. Nach vollständiger Aushärtung ist nach unseren Erfahrungen über 2000 Stunden eine Belastung bis ca. 250°C möglich.

Bei dauerndem Einsatz unter hohen Temperaturen können sich Eigenschaften des Materials verändern oder Wechselwirkungen mit angrenzenden Werkstoffen ergeben. Aus diesem Grund muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzfall getestet werden.

Hinweise zu Haftflächen und Haftung:

PACTAN 7078 haftet auf vielen Werkstoffoberflächen. Grundsätzlich jedoch müssen die Haftflächen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Reinigung kann mit PACTAN-Reiniger oder mit einer maschinellen Entfettungsanlage erfolgen.

Angaben zu einer eventuell notwendigen zusätzlichen Vorbehandlung erfolgen nach genauer Kenntnis der Problemstellung sowie anwendungstechnischen Prüfungen in unserem Labor.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung aus Kartuschen oder Schlauchbeuteln stehen sowohl Handpistolen als auch druckluftbetriebene Austragsgeräte zur Verfügung. Für Geräte, die das Material aus Hobbocks oder Fässer fördern können, kann auf Anfrage ein Lieferantennachweis zur Verfügung gestellt werden.

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit PACTAN-Reiniger säubern. Ausreagiertes Material kann nur noch sehr aufwändig mit Silikonlösern oder mechanisch entfernt werden.

Sicherheitshinweise:

Bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Bei Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen ist für eine gute Belüftung zu sorgen, um eine übermäßige Geruchsbelästigung zu vermeiden.

Das Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG steht auf Anfrage zur Verfügung (Nr. 346).

Behaviour under temperature:

While curing, PACTAN 7078 can take at maximum 40°C. After total curing according to our experience over 2000 hours a temperature load of ca. 250°C is possible.

At lasting loads with high temperatures a change of properties is possible as well as interactions with the neighbouring surfaces. Therefore suitability tests are necessary for every single application.

Remarks on bonding and bonding areas:

PACTAN 7078 adheres to a multitude of substrates. In every case the bonding areas have to be clean, free of grease and dry. For cleaning PACTAN-Reiniger can be used as well as a scouring-machine.

Details to any additional pre-treatment depend on more detailed information about the problem and on technical application tests in our laboratory.

Processing:

For the processing of cartridges or foil packs hand spray guns are available as well as pneumatic guns. A list of suppliers for devices that are able to process pails or drums is available upon request.

Cleaning:

Clean working equipment immediately after finishing work or before larger breaks using PACTAN-Reiniger. Cured product can be removed either with silicone solvents, which means a lot of efforts or mechanically.

Safety instructions:

Please observe the notes given in the safety data sheet. In case of processing larger amounts in closed rooms these must be well ventilated to prevent excessive odour.

The safety data sheet according to 91/155/EWG is available upon request (no. 346).

Stand: 11/2003

Effective: 11/2003

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Data and particulars given in this leaflet are based on our current technical knowledge and experience. They do not relieve users from making trials and conducting their own tests owing to the many possible influential effects in processing and applying our products. No legally binding assurance can be derived from the said data and particulars with regard to certain properties or suitability for any specific application. Any patent rights as well as existing laws and provisions must be observed in all cases by the users, acting on their own responsibility and at their own risk.

COMPACT Technology GmbH
Division PACTAN

Traunring 65
D-83301 Traunreut
Telefon +49/8669/3410-0
Fax +49/8669/9784
Homepage: www.compacttech.com